



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭМАЛЕЙ «ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративной отделки элементов стен, мебели, лепнины, кованных изделий и декоративных предметов интерьера. Создаёт на поверхности плотное перламутровое покрытие с декоративным эффектом, имитирующим блеск благородного металла. Рекомендуется к использованию внутри помещений. Выпускается 4 оттенков: золото, медь, бронза, серебро.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

готова к применению. Водостойкая. Через месяц после нанесения допускается влажная уборка с применением мягких моющих средств (1 класс истирания).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске металлических поверхностей рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой по металлу, пористых поверхностей - грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT».

ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

эмаль наносится синтетической кистью, валиком с мелким ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя. При необходимости разбавить водой, не более 5%. Расход эмали 75 г/м². Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80 %.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать.

СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2313-012-32998388-2010 с изм. 1,2,3

Наименование показателей качества	Значение показателя
Внеш. вид после высыхания	Ровная однородная поверхность без постор. включений
МДНВ, % не менее	33,48
Кажущаяся вязкость, Па.с	8 - 15
Укрывист., г/м ² , не более	55
РН	7,84
Степень пер, мкм не более	28
Время высых.,ч не более:	
до степени 3	1
полное	24
Блеск, %	16,2
Адгезия, балл не более	0
Относ. твёрд. не менее	0,2
Водостойк. ч, не менее	24
Морозостойкость	не замораживать
Потеря толщины пленки при влажном истир., мкм	0,9
Плотность, г/см ³	1,172
Расход, г/м ²	70- 75 (100 мкм)
Блок	нет

Жидкое серебро



Жидкое медь



Жидкое золото



Жидкая бронза

