

PARADE CLASSIC F20 Фасад



Краска фасадная акриловая

Фасовка:

База А: 0,9 л; 2,5 л; 5 л; 9 л.

База С: 0,9 л; 2,5 л; 9 л.

Свойства

Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска. Образует паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур, влаге. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает частую влажную уборку и сильные эксплуатационные нагрузки.

Для наружных и внутренних работ

Суперстойкое паропроницаемое покрытие

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

Отличная стойкость к частому мытью, эксплуатационным нагрузкам

Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях.

Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

Долговечность фасадного покрытия – 10 лет

Технические характеристики

Тип поверхности:

Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

Время высыхания:

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:

от пыли - 1 ч,

межслойная сушка - 1 ч,

полное высыхание - 2 ч.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Расход:

10,8 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Плотность:

База А - 1,56 г/см³, база С - 1,34 г/см³

Цвет в таре/Колеровка:

База А – белый, база С – бесцветный.

Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом. Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера.

Нанесение

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочного держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать.

Грунтование:

Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

Нанесение:

Перемешать перед использованием. Наносить кистью, валиком (крестообразными движениями) или распылителем. Не использовать краску при температуре ниже 10°С и влажности воздуха более 80%.

Инструмент:

Кисть, валик, распылитель.

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.