

Belinka Lasur Деревозащитное лазурное покрытие

Декоративное глубоко проникающее тонкослойное лазурное покрытие для защиты древесины от атмосферных воздействий, при применении которой структура древесины более ярко выражена, за счет высокой проникающей способности в окрашиваемую поверхность.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Матовый

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая паропроницаемость - древесина «дышит»

СОСТАВ

Алкидные смолы, специальные пигменты, защищающие от ультрафиолетового излучения, органические растворители

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт (Ø 2мм; вязкость: 85-120 сек; сопло: 1,2–1,4мм)

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

3 слоя

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ.

1л на 10-12 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.

90 мл.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Бензин, растворитель, уайт-спирит

ВЫСЫХАНИЕ

6-10 часов

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ

12-24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

не ниже 0° С

ХРАНЕНИЕ

не выше 30° С

СРОК ГОДНОСТИ

60 мес.

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1л; 2,5л; 5л; 10л

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur uv plus

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1 СЛОЙ

25-30 м.кв.

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 3 СЛОЯ

10-12 м.кв.

Древесину, подверженную климатическим воздействиям, перед нанесением покрытия Belinka Lasur следует обязательно обработать грунтомантисептиком Belinka Base, чтобы защитить от биологических вредителей (насекомых, грибов синевы и грибов гниения). Если поверхность древесины прежде была покрыта масляной краской, её необходимо тщательно удалить.

Перед употреблением краску-лазурь необходимо размешать не разбавляя. Наносится на сухую, чистую и отшлифованную поверхность древесины, снаружи в 3 слоя. Для покраски внутренних древесных поверхностей достаточно 2 слоев. Краска высыхает через 6-10 часов. Заключительный слой краски рекомендуется наносить через 12-24 часа после предыдущего.

При обновлении лазурных покрытий поверхность древесины достаточно лишь слегка отшлифовать, чтобы удалить пыль и старые частички краски, и вновь покрасить.