



Тефлоновая лента Момент

Лист технических данных

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тефлоновая лента Момент состоит на 100% из политетрафторэтилена (ПТФЭ), проста в применении, используется при сантехнических работах.

Тефлоновая лента Момент заменяет мастику и твердеющие герметики для заделки стыков труб и может применяться на трубах из любых материалов.

Тефлоновая лента Момент инертна по отношению к любым химическим соединениям, кислотам, щелочам, растворителям и газам (включая кислород).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и простота в применении.

Обеспечивает мгновенную герметизацию.

Изготовлена из 100% ПТФЭ.

Низкий коэффициент трения.

Неприлипающая поверхность.

Неадгезионная.

Обеспечивает простоту демонтажа, даже после многих лет эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ПТФЭ
Клеевой слой	Нет
Толщина, мм	0,1
Плотность	0,3
Цвет	Белый
Относительное удлинение, %	50
Предел прочности на разрыв, МПа	8
Предел прочности при сжатии, МПа	30
Морозостойкость, °С	-190
Термостойкость, °С	+370
Содержание смазки, %	< 0,1

ПРИМЕНЕНИЕ

Герметизация резьбовых соединений на двигателях, топливных трубопроводах, трансмиссионных маслосборниках и трубопроводах, кондиционеров воздуха, радиаторов, топливных баков, вакуумных линий, трубопроводов охлаждающей жидкости, трубок тормозной системы и гидравлической системы.

Применение в качестве смазки на конической трубной резьбе.

Широкое применение при любых условиях в течение длительного времени.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тефлоновая лента Момент не подходит для применения на конструкционной арматуре и в следующих случаях:

1. Непосредственный контакт с пищевыми продуктами.
2. Использование под водой.
3. Газопроводы, дымовые трубы, трубы глушителей или выхлопные трубы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: от +5 °С до +45 °С

1. Использовать ткань или металлическую щетку для очистки внутренней и наружной резьбы трубок. Удалить с резьбы старую уплотнительную ленту, грязь и смазку, снижающие качество соединения, и дать трубам высохнуть.
2. Взять отрезок ленты и накрутить на первый виток резьбы у открытого конца трубки с наружной резьбой. Обернуть ленту вокруг резьбы таким образом, чтобы перекрыть ее начальный конец.
3. Начать оборачивать ленту вокруг патрубка в направлении движения резьбы. При этом каждый последующий виток ленты должен перекрывать предыдущий на половину ее ширины.
4. В процессе наматывания ленты ногтем пальца проталкивать ее в бороздки резьбы для обеспечения ее плотного прилегания к поверхности. Продолжать наматывать ленту на резьбу до последнего витка. Оторвать ленту вручную и ножницами обрезать кончик. При использовании труб из нержавеющей стали нанести на резьбу второй слой ленты; в остальных случаях достаточно одного слоя. Накрутить трубку с внутренней резьбой на патрубок с нанесенной лентой в направлении резьбы.

СРОК ХРАНЕНИЯ

10 в нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до 27 °С

Оптимальные условия хранения: От 8 °С до 21 °С. Хранение при температурах ниже 8 °С или выше 28 °С может оказать неблагоприятное влияние на свойства продукта

ЦВЕТ

Белый
Возможен другой цвет

УПАКОВКА

Длина : 5~50 м, ширина : 3~100 м
Один рулон в небольшой коробке
Возможна другая упаковка

ПОЯСНЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Хранить в местах, недоступных для детей. Места обращения и хранения должны иметь хорошую вентиляцию. Не допускать попадания продукта в глаза. При случайном попадании в глаза промыть глаза водой. При использовании мощного средства следовать соответствующей спецификации. Перед началом работ

ООО «Хенкель Рус»
107045, г. Москва
Колокольников пер., 11
+7 495 745 22 34



внимательно ознакомиться со спецификациями на продукты и материалы, а также с инструкциями на упаковке контейнера.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авторское право JOIN LEADER Company. Все права защищены. Копирование и/или загрузка файлов с данной информацией с целью надлежащего использования продукции JOIN LEADER разрешены при соблюдении следующих условий: (1) копирование информации производится полностью, без изменений, кроме случаев, письменно согласованных с JOIN LEADER, (2) ни копия, ни оригинал не перепродается или не распространяется иным образом с целью получения прибыли.

Данные, содержащиеся в данном документе, предоставлены исключительно для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты, полученные лицами, чьи методы не контролируются с нашей стороны.

Компания ООО «Хенкель Рус» заявляет об отказе от каких-либо прямых или косвенных гарантий, в том числе гарантий товарного состояния или пригодности для конкретной цели, возникающих в связи с продажей или применением продукции