



<b>Наименование:</b>	Жидкие металлы
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Предназначена для декоративной окраски различных поверхностей: дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, изделий из полистирола и пластика, алюминия, оцинковки. Создаёт на поверхности плотное покрытие с декоративным эффектом, имитирующим блеск серебра. Рекомендуется к использованию внутри помещений.
<b>Свойства и особенности:</b>	Готова к применению. Обладает натуральным металлическим блеском и водостойкостью. Через месяц после нанесения допускается влажная уборка с применением мягких моющих средств (1 класс истирания). Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения.
<b>Класс истирания (DIN EN13300):</b>	1 класс истирания.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске металлических поверхностей рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой по металлу, пористых поверхностей - грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
<b>Способ нанесения:</b>	Эмаль наносить синтетической кистью, валиком с мелким ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя.
<b>Расход:</b>	75 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.
<b>Плотность:</b>	1,09 г/см <sup>3</sup> (Жидкое серебро); 1,16 г/см <sup>3</sup> (остальные).
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 20% (Жидкое серебро); не менее 25% (остальные).
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Меры предосторожности:</b>	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Описание опасности:</b>	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
<b>Срок годности:</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-012-32998388-2010 с изм.1-6