

КЛЕЙ KRASS ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Универсальный акриловый клей для приклеивания всех типов рулонных напольных покрытий: линолеума, ковровых, а также пробковых и других искусственных напольных покрытий к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или ДВП).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание;
- Подходит для полов с подогревом;
- Легко наносится зубчатым шпателем;
- Подходит для полов с подогревом;
- Не содержит органических растворителей;
- Без фталатных пластификаторов;
- Морозостойкий;
- Низкий расход: 300-500 г/м² в зависимости от шпателя, основы покрытия и вида основания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка поверхности

- Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено, просушено, очищено от пыли, остатков жиров и масел.
- Рекомендуемая влажность оснований – не более 5% для минеральных оснований; не более 8% для оснований на древесной основе (деревянных, из ДСП или ДВП).
- Для увеличения прочности сцепления покрытия с основанием рекомендуется загрунтовать основание непенкообразующей акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
- Температура основания при укладке должна быть не ниже 15°C.

Нанесение

- Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов.
- Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить. Соответствующим зубчатым шпателем А2 (линолеум) или В1 (тканное основание) нанести клей на подготовленное основание, в течение 10-15 минут уложить напольное покрытие, прикатать (прижать) его к основанию. Стыки и края покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и влажности не выше 75 %. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
- Остатки клея с изделий, кожу, инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не испортят внешний вид изделия).

Рекомендуется для укладки

- Бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове;
- Ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной гуммированной подоснове;
- Коммерческого видов ПВХ-линолеума.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранить в течение 24 месяца от даты производства в оригинальной таре при температуре от +5°C до +25°C.
- Допускается транспортировка при температуре до минус 40°C при условии, что число циклов замораживания / оттаивания будет не более 5.