



- до 5 лет\* защиты поверхности
- останавливает коррозию, защищает и декорирует
- 1 час время высыхания

### Назначение и свойства:

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Сочетает в себе свойства анткоррозионного грунта, декоративной эмали и преобразователя ржавчины. Быстросохнущая. Экономичная. После высыхания образует однородное гладкое покрытие, стойкое к мытью, истиранию и воздействию воды, растворов моющих средств и хлористого натрия. Легко наносится. Выпускается различных цветов.

Код: 20-169

Тип покрытия	Матовое	Расход	110-160 г/м <sup>2</sup>
Поверхность	Металл, дерево	Температура нанесения	От +5 до +35 °C
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	До 5 лет, *в зависимости от условий эксплуатации
Растворитель	Ксиол	Стойкость поверхности	Стойкая к мытью и воздействию растворов моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °C)
Время высыхания	1 час		

### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом.

### Рекомендации:

При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

### Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксиолом не более 5%. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

### Расход:

На однослойное покрытие – 110-160 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

### Состав:

Модифицированная алкидная смола, анткоррозионные наполнители, пигменты, органические растворители, сиккатив и функциональные добавки.

### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть ксиолом, протереть сухой ветошью.

### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов,

предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C.  
Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Опасно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси!  
Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для  
защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать  
респиратор. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем  
углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению  
содержится в паспорте безопасности.

**Критерии безопасности:**

Грунт-эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

**Нормативный документ:**

ТУ 2312-015-88753220-2006

**Фасовки:**

0,8 кг.; 1,8 кг.; 2,6 кг.; 5,5 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

**Цвета:**

белая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, красная, красно-коричневая, серая, синяя, чёрная