



**Эмаль термостойкая «Церта»
ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм.1,2,3,4,5,6,7**

Полиорганосилоксановая эмаль,
атмосферостойкая, термостойкая (+900°C),
для защиты металлических конструкций, сооружений и
технологического оборудования

Общие положения

Настоящая инструкция регламентирует технологические параметры операций, относящихся к процессам подготовки поверхности перед окрашиванием, нанесения лакокрасочного материала на поверхность окрашиваемого изделия и формирования покрытия при использовании в качестве лакокрасочного материала эмали термостойкой «Церта», предназначенной для антикоррозионной окраски оборудования, выполненного из стали: нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов и бытовых печей., выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других объектов, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температур до плюс 900°C.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая стальная поверхность (далее поверхность) предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски. Поверхность стали должна быть без острых краев, заусенцев, сварочных брызг.

Обезжиривание до очистки

Рекомендуется проводить обезжиривание растворителем CERTACORR, толуолом, о-ксилолом. **Не использовать** уайт-спирит, сольвент, бензин!

Очистку поверхности от окалины и ржавчины необходимо осуществлять абразивоструйным методом до степени Sa 2 ½ по ISO 8501-1:2007, либо до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004 (таблица 9). При визуальном осмотре очищенная поверхность должна быть свободной от видимых следов масел, жира, грязи, а также практически полностью свободной от прокатной окалины, ржавчины, слоев краски и инородных частиц.

Допускается очистка поверхности до St 3 по ISO 8501-1:2007 механизированным инструментом. Такая подготовка стали является менее качественной по сравнению со струйной очисткой и может использоваться при окрашивании изделий, эксплуатируемых в менее жестких коррозионных и температурных воздействиях.

Шероховатость поверхности

Шероховатость очищенной поверхности должна в соответствии с ISO 8503-1 соответствовать группам: «очень тонкий», «тонкий», «средний».

Номинальные величины и допуски профиля для компаратора S (ISO 8503-1)

Таблица 1

Сегмент	Группа шероховатости	Номинальное значение, мкм	Корректирующая величина, мкм	Температура эксплуатации покрытия, °C
<S1	Очень тонкая	до 25	3	(700-900) ⁰ C
S1- <S2)	Тонкая	25-40	5	(300-700) °C
S2-(<S3)	Средняя	40-70	10	До 300 °C

Важно!

При выборе группы шероховатости необходимо учитывать толщину покрытия и температуру его эксплуатации. Чем выше температура эксплуатации покрытия, тем ниже должно быть номинальное значение в группе шероховатости.



Обеспыливание	После абразивной или механизированной очистки поверхность необходимо обеспылить путем обдува сжатым воздухом, очищенным от масла и влаги. Контроль степени обеспыливания поверхности производится согласно ISO8502-3. Степень обеспыливания должна быть не более второй.
Обезжиривание после очистки	По заключению руководителя работ подготовленную поверхность после очистки можно повторно обезжирить растворителями CERTACOR-R, толуолом, ксилолом непосредственно перед окрашиванием. Поверхность в момент окрашивания должна быть сухой и чистой.
Обезжиривание при отрицательной температуре	В случае обезжиривания поверхности при отрицательных температурах рекомендуется использовать в качестве растворителя ацетон, толуол. Недопустимо использовать для обработки поверхности уайт-спирит, сольвент, бензин!
Грунтовочный слой	Допускается нанесение эмали «Церта» без предварительного грунтования.

Температура эксплуатации От минус 60°C до +900°C (в зависимости от цвета эмали).

Таблица 2

Изменения декоративных свойств покрытия после теплового воздействия	Исходный цвет покрытия на основе термостойкой эмали «Церта»	Максимальная температура эксплуатации	Изменение декоративных свойств (ГОСТ 9.407-2015) после теплового воздействия
	черный ⁹⁰⁰	900°C	Ц1
	черный (КАМАЗ)	800°C	Ц1
	черный, синий ⁷⁵⁰ (~5005), желтый ⁷⁵⁰ , медь	750°C	Ц1
	черный п/гл	700°C	Б4, Ц1
	белый ⁷⁰⁰ , золото, коричневый ⁷⁰⁰ , бирюза, зеленый ⁷⁰⁰ , красно-коричневый, голубой	700°C	Ц1
	серебристый	650°C	Ц1
	серый п/гл	600 °C	Б4, Ц1
	антрацит, графит, серебристо-серый, темно-зеленый (~6007), защитный (~6003), темно-бежевый (~1020), бежевый (~1000), коричневый (~6014), темно-синий (~5004)	600°C	Ц1
	красный	550°C	Ц1
	коричневый, красно-коричневый, зеленый, терракот	500°C	Ц2
	белый ⁴⁰⁰ , голубой ⁴⁰⁰ , красный ⁴⁰⁰ , ярко-красный ⁴⁰⁰ , желтый ⁴⁰⁰ , салатный, серый, бежевый, морская волна, оранжевый, синий, желтый (~1018), желтый (~1021), синий (~5002), синий (~5003), красный (~3000), красный (~3001), зеленый (~6018), зеленый (~6021)	400 °C	Ц5
	баклажан	350 °C	Ц2

**Подготовка эмали**

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать в таре с помощью механических устройств или ручным способом до однородности массы по всему объему. В случае образования пены или пузырей необходимо выдержать эмаль до их исчезновения.

Разбавление

Рекомендуемые растворители: толуол, о-ксилол, растворитель CERTACOR-R
Не применять уайт-спирит, сольвент, бензин!

Разбавление производить постепенно, при перемешивании, растворитель добавлять небольшими порциями (не более 0,5 % от массы эмали одновременно) до требуемого результата при нанесении (полного раскрытия угла и равномерности факела).

Рекомендуемая рабочая вязкость материала по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром отверстия 4 мм при температуре 20°C в зависимости от метода нанесения:

- пневматическое распыление – 17-25 с;
- безвоздушное распыление – 35-50 с;
- кистью, валиком – 30-50 с.

Исходная вязкость эмали указана в сертификате качества.

Разбавление в случае окрашивания при отрицательной температуре

В случае окрашивания при отрицательной температуре рекомендуется использовать для разбавления более летучие растворитель (толуол) до требуемого результата при нанесении: полного раскрытия угла и равномерности факела. Добавлять растворитель постепенно, небольшими порциями, одновременно не более (от массы эмали):

- при температуре от 0°C до минус 10°C – 2 %;
- при температуре от минус 10°C до минус 30°C – 5 %.

Суммарное количество растворителя не должно превышать 10 % от массы эмали.

Применение других разбавителей недопустимо!

При перерывах в работе материал должен храниться в плотно закрытой таре. В начале работ после перерыва его необходимо тщательно перемешать миксером и выдержать в состоянии покоя не менее 10 минут.

Нанесение эмали

Температура окружающей среды:

- методы распыления, кисть, валик от минус 30°C до плюс 40°C.

Относительная влажность воздуха не более 80 %.

Условия нанесения

Запрещается наносить покрытия во время осадков. Недопустимо наносить эмаль при наличии на поверхности влаги и снега.

Запрещается наносить покрытия методами распыления, при скорости ветра более 10 м/сек. Температура окрашиваемой поверхности (сталь) должна быть на 3°C выше точки росы.

Пневматическое распыление

При пневматическом распылении необходимо соблюдать:

- расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-300 мм;
- давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²;
- диаметр сопла – 1,5-2,5 мм.



Безвоздушное распыление	При безвоздушном распылении (БВР) необходимо соблюдать: – расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 300-500 мм; – рабочее давление материала – 80-150 бар; – диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,013 (0,33); 0,015 (0,38); 0,017 (0,43); – рекомендуемый угол распыления 20°, 30°, 40°, в особых случаях необходимо подбирать угол с учетом формы поверхности.
Нанесение кистью	Допускается применять кисти из натуральных волокон разных размеров. Нанесение эмали кистью обеспечивает максимальную толщину сухого слоя 30-50 мкм.
Окрашивание труднодоступных мест	На труднодоступные места, а также в случае примыкания вертикальных поверхностей к горизонтальным, перед окрашиванием необходимо произвести нанесение материала кистью в виде «полосового слоя».
Важно!	При нанесении на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка без пропусков, подтеков, шагрени. Для исключения разнооттеночности работы по окрашиванию больших площадей проводить в один проход и с использованием материала одной партии.
Электростатическое распыление	Значение удельного сопротивления определяется с помощью оборудования для тестирования краски. Оптимальное значение сопротивления при использовании оборудования фирмы Ransburg - (650-1030) КОм. Допускается изменять проводимость лакокрасочного материала: для повышения значения сопротивления добавлять толуол, о-ксилол, для понижения его значения – бутилацетат, спирты изопропиловый или изобутиловый. Нанесение эмали проводить согласно инструкции с помощью оборудования, предназначенного для нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого напряжения.
Толщина покрытия	Рекомендуемая толщина сформированного покрытия термостойкой эмали «Церта»: - 100-150 мкм при температуре эксплуатации покрытия до 100 °С, - 50-100 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100- 300 °С, - 30-60 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300- 500 °С, - 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 °С, - 15- 30 мкм при температуре эксплуатации в пределах 700- 900 °С. Не допускается нанесение эмали слоем с неравномерной толщиной. Толщина сформированного покрытия не должна отклоняться от среднего значения более чем на 5%. Для оценки толщины покрытия применяют металлические контрольные образцы, окрашиваемые одновременно с защищаемой поверхностью. Количество слоев покрытия определяется его общей толщиной и толщиной одного слоя, которая зависит от метода и условий нанесения эмали.
Расход эмали	Расход эмали при толщине сформированного покрытия 40-60 мкм в расчете на материал с исходной вязкостью составляет 120-170 г/м ² . Потери материала при нанесении определяются рельефом и сложностью



окрашиваемой поверхности, методом нанесения, используемым оборудованием, требуемым количеством слоев, условиями организации окрасочных работ. Среднее значение потерь при окрашивании в условиях закрытого помещения окрасочного цеха, при окрашивании в 2 слоя методом безвоздушного распыления строительных металлоконструкций (швеллеров, двутавров, труб и др.) составляет 40%. Окончательное количество потерь определяется производителем работ.

Межслойная сушка

Время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при окрашивании методом пневмораспыления в зависимости от температуры окружающей среды, не менее, чем:

Температура при нанесении, °С	Минус 20	0	Плюс 20
Время выдержки, мин	90	60	30*

*Допускается уменьшение времени межслойной сушки при меньшем времени высыхания покрытия «на отлип».

Время межслойной сушки увеличивается в сравнении с методами распыления в 2-3 раза при нанесении эмали валиком или кистью.

Промывка оборудования

Оборудование после использования в процессе окрашивания следует промывать растворителями CERTACOR-R, толуолом, о-ксилолом, Р-4, Р-5, Р-646.

Не применять уайт-спирит, сольвент, бензин!

Режимы формирования покрытия

Данные требования выполняются при пуске оборудования в эксплуатацию.

Покрытие на основе эмали термостойкой «Церта» формируется при температуре окружающего воздуха.

При эксплуатации покрытия при температуре выше 100°С, необходимо в процессе ввода окрашенных объектов в эксплуатацию провести постепенный нагрев покрытия до температуры эксплуатации (горячее отверждение) с соблюдением следующих требований:

- выдержка на воздухе при температуре окружающей среды не менее 1 часа после окончания окрашивания;
- подъем температуры до температуры эксплуатации (максимально 900°С) производится со скоростью не более 3,5°С в минуту;
- отверждение покрытия при рабочей температуре не менее 3 часов;
- после горячего отверждения возможно продолжение работы окрашенного оборудования в заданном режиме.

В последующем, при остановке оборудования и дальнейших вводах в эксплуатацию проведение горячего отверждения не требуется.

Интервал времени от окончания формирования покрытия до проведения горячей сушки не ограничен.

При эксплуатации в агрессивной среде

При эксплуатации покрытия в специальных средах (минеральное масло, бензин и т.п.) без воздействия повышенных температур требуется его горячее отверждение (температура 250-400°С в течение 60 минут).

Окончательное формирование покрытия

Время высыхания покрытия на основе эмали термостойкой «Церта» до набора оптимальных свойств при +20°С – 72 часа.



Транспортирование	<p>Кантование окрашенных конструкций можно производить (мягкими стропами) через 24 часа после нанесения при температуре окружающего воздуха выше 0°C. Транспортирование и монтаж конструкций допускается производить не ранее, чем через 72 часа после нанесения покрывного слоя.</p> <p>Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, перемещать волоком. В случае отрицательных температур при выборе времени начала механических воздействий на покрытие, связанных с транспортированием окрашенных изделий требуется консультация с поставщиком эмали.</p>
Ремонт покрытия	<p>Дефектные участки покрытия удаляют общепринятыми способами:</p> <ul style="list-style-type: none">-поверхность зачищают шлифовальной шкуркой;-обезжиривают о-ксилолом или растворителями Р-646, Р-5, Р-4 и высушивают, при этом периметр обезжириваемой поверхности должен на 30 мм превышать периметр зоны окрашивания;-на дефектное место наносят эмаль слоями для достижения необходимой толщины покрытия на зачищенном участке. Слои вновь нанесенного покрытия должны перекрывать прилегающие слои основного покрытия не менее чем на 20мм. <p>При эксплуатации покрытия при температуре выше 100°C, необходимо в процессе ввода оборудования в эксплуатацию выполнить требования по режиму отверждения (см. нанесение эмали).</p>
Хранение эмали	<p>Гарантийный срок годности эмали термостойкой «Церта» составляет 18 месяцев со дня изготовления.</p> <p>Транспортировку эмали осуществлять по ГОСТ 9980.5-86. Эмаль должна храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30°C до плюс 40°C.</p>
Хранение окрашенных изделий	<p>При толщине покрытия менее 60 мкм рекомендуется хранить окрашенное изделие до начала эксплуатации в сухом теплом помещении.</p>
Сопроводительные документы	<p>На эмаль термостойкую «Церта», применяемую в производстве антикоррозионных работ, должны быть представлены сертификаты качества, подтверждающие ее соответствие требованиям технических условий.</p>
Приемка эмали	<p>При поступлении эмали для производства работ необходимо удостовериться в целостности тары, она не должна иметь повреждений и иметь четкую маркировку со следующими обозначениями:</p> <ul style="list-style-type: none">– название эмали;– наименование и адрес изготовителя;– номер партии;– дата производства;– срок годности;– количество.
Контроль очистки поверхности	<p>При приемке подготовленной поверхности необходимо контролировать следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">– отсутствие жировых и масляных загрязнений;– степень очистки поверхности;– шероховатость поверхности;– отсутствие пыли;– отсутствие влаги.



Контроль качества эмали и параметров окружающей среды при окрашивании

Требования безопасности

Перед началом и в процессе нанесения эмали контролируются следующие параметры:

- климатические;
- однородность состава и соответствие вязкости эмали требованиям настоящей инструкции;
- качество и количество нанесенных слоев эмали и полосового окрашивания;
- продолжительность сушки каждого слоя;
- толщину сухого слоя (с учетом шероховатости поверхности).

Охрана труда и техники безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75 и по техническим документам, регламентирующим деятельность производителя работ с учетом свойств эмали.

Токсичность и пожароопасность эмали обусловлены наличием в их составе ароматических растворителей толуола и о-ксилола.

Толуол и о-ксилол по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м³.

При нанесении эмали на открытом воздухе необходимо следить за надлежащим проветриванием рабочей зоны. Работники, занятые нанесением покрытия, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными пастами типа «биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газопылезащитными респираторами.

Категорически запрещается производить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах.

Эмаль термостойкая «Церта» относится к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием толуола и о-ксилола. Температура вспышки толуола 4°C, о-ксилола 24°C, температура самовоспламенения толуола 536°C, о-ксилола 494°C.

В помещении для хранения и производства работ с лакокрасочными материалами и растворителями запрещается использование открытого огня (в т.ч. спичек, зажигалок и т.п.), искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, эти помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения.

Используемое электрооборудование должно иметь надежное заземление.

При механической обработке поверхности необходимо пользоваться респираторами, рукавицами и защитными очками, а также соблюдать правила безопасной эксплуатации применяемых механизмов и инструментов.

При работе с лакокрасочными материалами необходимо соблюдать правила безопасной работы с токсичными и горючими материалами.

Запрещается:

- в зоне радиусом 25 м от места ведения работ курить, разводить огонь и производить сварочные работы;
- хранить на рабочем месте более суточного запаса материалов, при этом хранить материалы на рабочем месте следует только в исправной герметичной таре.

В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, пенными установками.

**Примечание**

В связи с тем, что подготовка поверхности, хранение эмали, способ и качество нанесения, а так же и условия работ в целом находятся вне контроля производителя лакокрасочного материала, ответственность за его профессиональное использование несет исполнитель работ.

В случае возникновения вопросов, связанных с процессом производства окрасочных работ с использованием термостойкой эмали «Церта», исполнители всегда могут получить оперативную консультацию специалистов ООО «НПП «Спектр».