

# Краска "Декоратор" Palizh акриловая металлики/перламутры

Для окрашивания и росписи различных поверхностей: мебель, дерево, кирпич, бетон, холст, молдинг, металлические, кованые изделия и другие. Идеальна для декорирования и реставрации предметов интерьера. Для гладких и глянцевых поверхностей (ранее окрашенные, эмалированные, металлические, стеклянные, пластиковые) может потребоваться увеличение количества наносимых слоев. Содержит антикоррозионные добавки, что позволяет наносить краску на ржавые поверхности. Для увеличения сцепления с поверхностью и сокращения расхода краски рекомендовано предварительное грунтование (для металлических и кованых изделий - грунтовка по металлу). Так же может применяться для тонирования акриловых лаков, пропиток без ограничения процента ввода.

Перед нанесением подготовьте поверхность: очистите и обезжирьте, для ранее окрашенных поверхностей - зачистите и выровняйте отшелушивающиеся участки. Перед нанесением на гладкие и глянцевые поверхности, для достижения наилучшего результата, обработайте поверхность наждачной бумагой.

Наносите любым удобным инструментом: кисть, губка, валик в 1-3 слоя на предварительно подготовленную поверхность (сухую, очищенную, обезжиренную). Каждый слой просушить — мин. 30 мин. Так же краска подходит для нанесения штампами или через трафарет. Во время работ старайтесь избегать образования утолщений и подтеков.

Наносите финишное покрытие - лак, только если вам нужно дополнительно защитить поверхность, облегчить уход за изделием или получить более глянцевый эффект. Расход на 1 слой составляет - 110-130 г на м<sup>2</sup>. Одной банки - 0,25 кг достаточно для покрытия поверхности 1м<sup>2</sup> в 2 слоя.

Внимание! Не рекомендуется смешивать между собой матовые краски и краски с эффектом металлик и перламутров, т.к. эффект металлик и перламутров перекроется матовой краской.

После использования, тщательно закройте банку. Храните в сухом помещении при температуре от +5 до + 30°C. Срок годности в невскрытой таре производителя - 36 мес.

Допускается замораживание при транспортировке сроком не более 1 мес.

Выдерживает 5 циклов заморозки/разморозки, после оттаивания и тщательного перемешивания сохраняет свои свойства.