

Декоративное толстослойное высокоэффективное лазурное покрытие с натуральным воском, сохраняющее видимой натуральную структуру древесины, для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и солнечных лучей, для наружных и внутренних работ.

- защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий;
- оставляет видимой структуру древесины и придаёт шелковый блеск поверхности;
- содержит алкидную смолу с повышенным содержанием натуральных масел, натуральный воск, неорганические пигменты и целевые добавки, что обеспечивает эластичность и водостойкость независимо от погодных условий;
- отличается простотой при использовании и обновлении;
- особенно рекомендуется для окон и дверей

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Древесину, подверженную климатическим воздействиям, перед нанесением покрытия Toplasur следует обязательно обработать грунтом-антисептиком Belinka Base, чтобы обеспечить защиту от биологических вредителей (насекомых, грибов синевы и грибов гниения). Если поверхность древесины прежде была покрыта масляной краской, её необходимо тщательно удалить.
- \* Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur UV Plus.
- Перед употреблением краску необходимо размешать не разбавляя. Наносится на сухую, чистую и отшлифованную поверхность древесины. Краска высыхает через 6-10 часов после нанесения. Заключительный слой рекомендуется наносить через 12 часов после предыдущего.
- При обновлении лазурных покрытий поверхность древесины достаточно лишь слегка отшлифовать для удаления пыли и частичек предыдущей краски, и вновь покрыть лазурью.

#### ЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенно рекомендуется для фасадов, окон и дверей

#### СОСТАВ

Алкидные смолы, специальные пигменты, защищающие от ультрафиолетового излучения, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски

#### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Кисть (натуральная щетина), валик, краскопульт (Ø 4мм; вязкость: 40-100 сек; сопло: 1,2–1,4мм)

#### КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

2 слоя

<b>СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ</b>	1л на 8-10 м.кв.
<b>СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.</b>	110 мл.
<b>СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1 СЛОЙ</b>	18-20 м.кв.
<b>СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 2 СЛОЯ</b>	8-10 м.кв.
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Бензин, растворитель, уайт-спирит
<b>ВЫСЫХАНИЕ</b>	6-10 часов
<b>МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ</b>	12-24 часа
<b>ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	не ниже 0° С
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	не выше 30° С
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	60 мес.
<b>УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</b>	1л; 2,5л; 5л; 10л
<b>СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА</b>	Шелковый блеск
<b>ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur UV Plus.