



Наименование:	Краска для мебели полиуретановая полуматовая
Состав:	Полиуретан-акриловая дисперсия, пигмент, модифицирующие добавки, вода.
Описание товара:	<p>Высокопрочная полиуретановая краска предназначена к применению в мебельной промышленности для окрашивания столов, стульев, кроватей, в т.ч. детских, кухонной мебели, мебели для ванных комнат и прочей мебели из различных пород древесины, МДФ, ДСП, ДВП, натуральных и искусственных шпонов, пленок ПВХ. Можно применять для окрашивания дверей, лестниц и загрунтованных металлических элементов, эксплуатируемых внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Подходит как для первичной окраски поверхности, так и для ремонта ранее окрашенных изделий, в т.ч. для обновления ламината.</p> <p>База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • без резкого запаха • образует износостойкое покрытие • благодаря хорошему растеканию, легко и удобно наносить • отсутствует блокировка • мокрое истирание (1 класс по ГОСТ 32300) • автоматическая колеровка или ручная колеровочными пастами ТМ «VGT».
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	20%
Колеровка:	Автоматическая колеровка или ручная колеровочными пастами ТМ «VGT».
Подготовка поверхности:	Основание должно быть чистым, сухим, прочным, обезжиренным, без загрязнений. При покраске ранее окрашенной поверхности: промыть, тщательно высушить, удалить отслаивающееся старое покрытие, зашкурить твердые, глянцевые поверхности до матовости, если поверхность ранее была обработана воском или маслом, необходимо сошкурить верхний пропитанный слой древесины; удалить пыль.

Расход:	85-100г/м ² на однослойное покрытие. Рекомендуется нанесение 2-3 слоёв краски с межслойной сушкой не менее 3-х часов. Для нанесения 1-го слоя рекомендуется разбавить краску водой 5-10%.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком, краскопультом, обливом. Перед нанесением перемешать.
Время высыхания:	До отлипа 3 часа, полное высыхание через 24 часа, полное отверждение покрытия - 5 суток при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. Работы проводить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Уход за покрытием допускается через 20 дней после нанесения. Необходимо избегать максимальной эксплуатационной нагрузки в этот период.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Не рекомендуется:	Для очистки покрашенной поверхности использовать абразивное моющее средство или абразивную сторону губки.
Технические условия:	ТУ 20.30.11-030-32998388-2019 с изм. 1