

PROSEPT ОГНЕБИО PROF .

Огнебиозащита для древесины, 1 (высшая) группа огнезащиты.

Водорастворимый сухой концентрат.

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ: PROSEPT ОГНЕБИО PROF – комплексный огнебиозащитный сухой водорастворимый концентрат для древесины, используемый внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Состав защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия биологических агентов (дереворазрушающие грибы, насекомые и их личинки).

Способ приготовления рабочего раствора:

1. **Фасовка в 16 кг рассчитана на получение 100 л готового рабочего раствора** (необходимо растворить содержимое мешка и пакета со смачивателем в 88,5 литрах воды, при необходимости добавить краситель). В случае приготовления меньшего объема, необходимо по возможности перемешать содержимое мешка и готовить рабочий раствор, исходя из расчета 160 г содержимого мешка и 4 г смачивателя на 1 л готового раствора (например, для приготовления 10 л готового раствора – растворить 1,6 кг смеси и 40 г смачивателя в 8,8 л воды). При расчете необходимо учитывать потери от способа нанесения – валик, кисть до 10%, при распылении в зависимости от используемого оборудования – от 20 до 50 %. Для более быстрого растворения смачивателя, его можно растворять отдельно в горячей воде, которую необходимо учесть в общем объеме.
2. Разбавлять продукт рекомендуется непосредственно перед применением. Продукт гигроскопичен, и если фасовка используется не полностью, необходимо тщательно ее закрыть.
3. В приготовленном растворе допускается наличие мелкодисперсного осадка и механических примесей, поэтому при использовании **распылителя** предварительно отфильтровать раствор через сетку с 1200 отв./см².
4. Плотность готового раствора находится в пределах 1,05 – 1,10.

Способы обработки древесины:

1. Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, опилок, стружки, старой краски, лака, олифы. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем для древесины PROSEPT 50, который удаляет грибок и возвращает древесине естественный цвет. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Для лучшей впитываемости состава влажность древесины не должна превышать 25%. При влажности более 25% ухудшается впитываемость раствора, что может привести к увеличению количества слоев нанесения и времени межслойной сушки.
2. **Вариант 1** - нанесение огнезащитного состава на поверхность древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение состава должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности.
3. **Вариант 2** - погружение материала в рабочий раствор. Для обработки данным способом использовать емкости из любого материала. Время погружения в раствор - 30-60 минут. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества древесины.

Работы по обработке древесины рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков.

РАСХОД: Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) должен составить не менее 500 г/м². Расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) – не менее 300 г/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Защитить стеклянные поверхности. При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

И ТРАНСПОРТИРОВКА: Беречь от детей. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. **ХРАНЕНИЕ** Срок хранения: 36 месяцев

ТУ 2499-017-64246454-2010

Производитель: ООО «ПРОСЕПТ», г. Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д. 17, тел./факс +7(812)309-28-90 www.pro-sept.ru, sale@pro-sept.ru