

**ТЕКС**  
Латексная краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

<b>ТИП</b>	Краска водно-дисперсионная для окраски стен и потолков внутри сухих помещений. Образует глубокоматовое покрытие, скрывающее мелкие неровности поверхности.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Применяется по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначена для спален, детских, гостиных и других сухих помещений. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
<b>Цвет</b>	Белый. Колеровка: может колероваться колер пастами ТЕКС не более 10% от объема или колер красками ТЕКС. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый.
<b>Расход</b>	5-7 м <sup>2</sup> /кг (9-11 м <sup>2</sup> /л) по ровной невпитывающей поверхности; 4-6 м <sup>2</sup> /кг (7-9 м <sup>2</sup> /л) по неровной впитывающей поверхности. Расход зависит от впитывающей способности основания.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)</b>	1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,5 - 1,6 кг/л.
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	Около 58 %.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

## ТЕКС

## Латексная краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

**Срок годности - 18 месяцев** со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Допускается расслоение краски.

Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Условия при окраске

Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

## Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Дефекты поверхности выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски предварительно прогрунтовать поверхность грунтовками ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

## Окраска

**Перед применением краску тщательно перемешать!** Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением.

## Очистка инструментов

По окончании работ инструменты промыть водой.

## Эксплуатация поверхности

Заданный уровень твердости покрытия достигается через 4 недели. В течение указанного периода обращаться с поверхностью аккуратно и избегать очистки.

Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий.

Допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. В зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ваших вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный



## ТЕКС

## Латексная краска ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Окружающая среда и  
безопасность

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
**Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный